



Правительство Москвы
Государственное учреждение

«Энлаком»

Городской координационный
экспертно-научный центр

119192, г. Москва, ул. Винницкая, 8
тел.: 147-40-43, факс: 147-43-40
E-mail: enlakom@cityline.ru

Исх. № 91 от "25" июня 2003 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУ Центр
«ЭНЛАКОМ»
Усатова Т.А.

ИЦ «ЭНЛАКОМ Мосстройиспытания»
RU.MCC.AL.1.101.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по определению долговечности эмали «Эмалин 210-С» зеленого и белого
цветов для наружных работ.**

**Производитель: ОАО «Адгезия – завод изоляционных материалов»,
г. Сызрань, Самарская обл.**

ОАО «Адгезия – завод изоляционных материалов» представило в ГУ Центр «Энлаком» (Договор № 05/03 И от 23.01.03 г.) образец эмали «Эмалин - 210-С» зеленого цвета и металлические образцы с покрытием «Эмалин-210-С» белого цвета для проведения ускоренных испытаний с целью определения устойчивости декоративных и защитных свойств покрытия и установления срока службы покрытия в условиях открытой атмосферы умеренного и холодного (УХЛ 1) климата.

Для определения долговечности покрытия были проведены 45 циклов ускоренных климатических испытаний с целью установления срока службы в условиях открытой атмосферы умеренного и холодного климата по методике метода №3 ГОСТ 9.401-91: «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов».

Оценка защитных и декоративных свойств покрытия производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401-91 по ГОСТ 9.407-84 в баллах. Изменение защитных свойств (АЗ) допускается до 1 балла, декоративных (АД) – до 3 баллов. Адгезия покрытия должна быть не более 3 баллов (ГОСТ 15140-78*, метод 2).